
























Kolekcja Collection		KARTA TECHNICZNA TECHNICAL SHEET		MAXIMA PLUS
Lata gwarancji Warranty period (years)				5
Klasyfikacja użytkowania Usability class	PN-EN ISO 10874			21
Grubość całkowita Total thickness	PN-EN ISO 24346			2,70 mm
Grubość warstwy użytkowej Thickness of wear layer	PN-EN ISO 24340			0,20 mm
Ciężar Weight	PN-EN ISO 23997			1,62 kg/m <sup>2</sup>
Reakcja na ogień Reaction to fire	PN-EN 13501-1			Cr-s1
Odporność na poślizg Slip resistance	PN-EN 13893			≥ 0,3 DS
Odporność na poślizg Slip resistance	DIN 51130			-
Zachowanie elektryczne Electrical properties	PN-EN 14041			Antystatyczne i rozpraszające Antistatic and dissipating
Rezystancja elektryczna Electrical resistance	PN-EN 1081			< 1,0 x 10 <sup>9</sup> Ω
Redukcja dźwięków uderzeniowych Impact sound reduction	PN - EN ISO 717-2			16 dB
Wgniecenie resztkowe Residual indentation	PN-EN ISO 24343-1			≤ 0,35 mm
Działanie krzesła na kółkach Effect of castor chair	PN-EN ISO 4918			Brak widocznych uszkodzeń No visible damage
Odporność chemiczna Chemical resistance	PN-EN ISO 26987			Odporna Resistant
Napięcie elektrostatyczne Electrostatic voltage	PN-EN 1815			< 2,0 kV
Zawartość spoiwa Binder content	PN-EN ISO 11638	-		Type I
Odporność na światło Light resistance	PN EN ISO 105-B02			min. 6
Stabilność wymiarów Dimensional stability	PN-EN ISO 23999			max 0,4 %
Powierzchnia rulonu Roll area	PN-EN ISO 24341			120 m <sup>2</sup> / 90 m <sup>2</sup> / 60 m <sup>2</sup>
Szerokość rulonu Roll width	PN-EN ISO 24341			4 m / 3 m / 2 m
Rezystancja cieplna R <sub>23</sub> Thermal resistance R <sub>23</sub>	PN-EN 12667			-
Ogrzewanie podłogowe Underfloor heating	-	-		do 27°C up to 27°C
Emisja lotnych związków organicznych Volatile organic compounds (VOC)	PN-EN 16516			80 mg/m <sup>3</sup>
Emisja formaldehydu Formaldehyde emission	PN-EN 16516			E1
Poliuretan PUR CARAPACE	-			×
Embossing INVERTECH	-			✓